



REFLECTIVA

Reflectiva BRONZE

Membrane réfléchissante avec une face en aluminium pur, pour combles perdus — rouleau 40 m²

Membrane réfléchissante à une seule face en aluminium pur, destinée aux combles perdus non chauffés. Son rôle est la protection contre la canicule : elle arrête le rayonnement thermique provenant de la couverture avant que celui-ci ne charge les combles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Une face en aluminium pur, l'autre en film à bulles d'air en polyéthylène	
Épaisseur totale	3 mm	EN 823
Masse surfacique	125 g/m²	EN 1849-2
Dimensions du rouleau	1,20 m de largeur × 33,33 m — 40 m²	EN 1848-2
Émissivité	0,05	prEN 15976
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, Sd	140 m	EN ISO 12572
Résistance à l'eau	Classe W	EN 1928
Réaction au feu	Classe F	SR EN 13501-1+A1:2010

Les valeurs mécaniques (traction, allongement, déchirement) ne sont pas déclarées pour ce produit.

DOMAINES D'UTILISATION

Combles perdus non chauffés — protection contre la canicule.
N'est pas destinée aux compositions de combles aménagés habités.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Rouleaux en position horizontale, sur surface propre et plane, à l'abri du rayonnement solaire direct et de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

Orientation obligatoire : la face en aluminium pur se pose vers le haut, côté couverture. Se pose entre les deux liteaux de la toiture, avec un espace ventilé au faîtage et à l'égout de toit.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Roumanie

Entrepôt et livraisons

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Roumanie
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Les valeurs déclarées proviennent de la documentation produit Isoflect Insulation et des rapports d'essai correspondants. Elles se rapportent au produit, et non à l'ouvrage dans lequel il est mis en œuvre ; la performance du système est établie par un calcul hygrothermique propre à chaque cas. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis — vérifiez toujours la révision en vigueur. Révision 4 · 13.09.2026