



REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Membrane d'isolation thermique réfléchissante avec aluminium pur et polyéthylène expansé — rouleau 30 m²

Membrane d'isolation thermique réfléchissante obtenue par laminage de trois composants : film à bulles d'air, film d'aluminium pur et film de polyéthylène expansé. Dans les systèmes System 10, elle se pose en deux couches sur la face intérieure des chevrons, avec Reflectiva Gold.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Film à bulles de 110 µm ; sur le dessus des bulles, film d'aluminium pur de 24 µm (7 µm d'aluminium + 17 µm de couche de laminage) ; sur la face opposée, film de polyéthylène expansé	
Épaisseur totale	5 mm (±1)	EN 823
Masse surfacique	175 g/m²	EN 1850-2
Dimensions du rouleau	1200 mm de largeur × 25 m (±3 %) — 30 m²	EN 1848-2
Poids du rouleau	5,25 kg	
Réflectivité au rayonnement thermique	95-97 %	
Émissivité	0,05	prEN 15976
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, Sd	190 m	EN 13859-1
Résistance à la pénétration d'eau	Classe W1	EN 13859-1
Réaction au feu	Classe F	SR EN 13501-1+A1:2010
Plage de températures en service	-40 ... +80 °C	
Durée de validité	24 mois à compter de la livraison	

DOMAINES D'UTILISATION

Combles aménagés et toitures — packs System 10 Medium, Medium +, Premium et Premium + ; murs et plafonds côté intérieur ; cloisons.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Rouleaux en position horizontale, sur surface propre et plane, à l'abri du rayonnement solaire direct et de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

Se pose en deux couches sur la face intérieure des chevrons, avec Reflectiva Gold, et sur la face intérieure des profilés métalliques, avant le parement en plaques de plâtre — aluminium vers l'extérieur. Lorsque de l'OSB est posé par-dessus l'isolation entre chevrons, l'orientation s'inverse : aluminium vers l'intérieur. Tous les joints sont scellés hermétiquement avec Isoflect Power Tape.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Roumanie

Entrepôt et livraisons

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Roumanie

+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Les valeurs déclarées proviennent de la documentation produit Isoflect Insulation et des rapports d'essai correspondants. Elles se rapportent au produit, et non à l'ouvrage dans lequel il est mis en œuvre ; la performance du système est établie par un calcul hygrothermique propre à chaque cas. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis — vérifiez toujours la révision en vigueur. Révision 4 · 13.09.2026